



## Лак C060 2k HS

**Описание:** Прозрачный акриловый двухкомпонентный лак с высоким содержанием сухого остатка. Отличается отличной адгезией к базовым покрытиям и высокой механической прочностью. Прост в нанесении, хорошо растекается, устойчив к срывам на вертикальных поверхностях. Может быть перекрашен в течении 24 часов без промежуточного шлифования





### Совместимые поверхности :





- Базовые эмали Нумах на сольвентной и водной основах

### Технические характеристики :

- Температура вспышки – 25 °С
- Плотность – 0,98 кг/л
- Содержание твердых веществ – 52,6 % (вес) – в готовом виде
- VOC (2004/42/ЕС) – 453 г/л max- в готовом виде с разбавителем
- Теоретическая укрывистость – 8-9 м<sup>2</sup>/л при толщине слоя 50 мкм

### Подготовка поверхности:

	Базовое покрытие обеспылить		
	Лак 060 Отвердитель H060 Разбавитель Нумах	Объёмные части	Весовые части
	Время жизни смеси 3 часа (20С)	2 1 5-10%	100 гр 50 гр 5- 10 гр
	Вязкость распыления 16-18 секунд, FORD 4 при температуре 20°С		
	Краскораспылитель Сопло – 1,3÷1,4 мм, Давление: Стандартный 1,5-3 бар HVLP–согласно производителя оборудования		

	<p>Количество слоёв 1,5-2 Толщина сухого покрытия =50- 60μ</p>																			
	<p>Межслойная выдержка</p>	<p>10 минут</p>																		
	<p>Сушка</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20oC</th> <th>60oC</th> <th>Ик сушка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>От пыли</td> <td>20 мин</td> <td>5 мин</td> <td rowspan="4">12 минут</td> </tr> <tr> <td>На отлип</td> <td>45 мин</td> <td>20 мин</td> </tr> <tr> <td>Монтаж</td> <td>4 часа</td> <td>35 мин</td> </tr> <tr> <td>До полировки</td> <td>9 часов</td> <td>60 мин</td> </tr> </tbody> </table>			20oC	60oC	Ик сушка	От пыли	20 мин	5 мин	12 минут	На отлип	45 мин	20 мин	Монтаж	4 часа	35 мин	До полировки	9 часов	60 мин
	20oC	60oC	Ик сушка																	
От пыли	20 мин	5 мин	12 минут																	
На отлип	45 мин	20 мин																		
Монтаж	4 часа	35 мин																		
До полировки	9 часов	60 мин																		
	<p>Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые</p>																			

#### Хранение:

- Хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °С
- Предпочтительный диапазон температур 15-20 °С