1К базовая эмаль B-серия

Комплект высококачественных базовых эмалей для точного подбора цвета в системе база+лак. Высокая степень укрывистости. Комплект включает в себя солидные компоненты, металлики, перламутры и ксираллики.

Совместимые поверхности: заводские или ремонтные покрытия,зашлифованные P400-P600.

Технические характеристики:

- Плотность компонентов: 0,94-1,16 кг/литр
- Теоретическая укрывистость: 8-10 м²/литр при толщине 20µ
- Содержание твердых веществ: 21,2-39 % по весу



1:0,75 по объему с разбавителем
1:1 трехстадийная система с разбавителем
Разбавители S11/S19/S21

Внимание: при окраске трехслойных покрытий рекомендуется добавить 5% отвердителя H060 в базовое покрытие



Вязкость смеси 18-19s / DIN 4 mm / 20o C

Сопло 1,3-1,4мм. Давление согласно предписаниям завода изготовителя

Нанесение 2 слоя. Для металликов и перламутров рекомендуется нанести дополнительно выравнивающий капельный слой.
Толщина слоя 8-12 µ



Между слоями 5-10 минут до матовения
Выдержка перед нанесением лака не менее 15 минут

Используйте средства индивидуальной защиты

Хранить материал при температуре 5-20C°.
Плотно закрыть банку сразу после применения